PRODUCTBLAD

Multi-voorstrijk

# UZIN PE 260

Dispersievoorstrijk voor oude ondergronden in renovatietoepassing

## HOOFDTOEPASSINGSGEBIED:

- Onverdund als hechtprimer op dichte of weinig absorberende ondergronden
- Verdund als hechtprimer op absorberende ondergronden

## GESCHIKT OP:

- Renovatieondergronden met goedhechtende, watervaste lijm- of egalisatieresten (bijv. kunsthars-, neopreen-, bitumen- of dispersielijmresten)
- Dichte of weinig absorberende ondergronden (bijv. stenen vloeren, keramische vloeren, waterbestendige verfafwerkingen, epoxylagen)
- Oude of niet ingezande gietasfaltdekvloeren
- Magnesiet en houtgraniet
- Spaanplaten P4 – P7, OSB 2 – OSB 4-platen en andere geschikte houten ondergronden
- Alvorens te egaliseren met UZIN cement-of calciumsulfaategalisatie
- Warmwater vloerverwarming
- Zwenkwielbelasting volgens EN 12 529
- Zwaar belaste ruimtes in woon-, professioneel- en industriebereik

## PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN PE 260 is een hoog geconcentreerde dispersievoorstrijk, die zowel op dichte als absorberende ondergronden kan worden ingezet, voornamelijk alvorens te egaliseren. Voor binnentoepassing.

- Zeer geconcentreerd
- Filmvormend
- Ideale hechting op dichte ondergronden
- Goede afscherming tegen aanmaakwater

GEV-EMICODE EC 1 PLUS zeer emissiearm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz113

## TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|---|
| Verpakking | Kunststof jerrycan |
| Verpakkingsgrootte | 10 kg |
| Houdbaarheid | min. 12 maanden |
| Kleur, nat | Wit |
| Kleur, droog | Transparant |
| Verbruik | 40 - 150 g/m² |
| Droogtijd | 1 uur* |
| Min. verwerkingstemp. | 10 °C vloertemperatuur |

* Bij 20 °C en relatieve vochtigheid van 65 %. Zie ook toepassingstabel.

**UZIN** | A brand of UZIN UTZ
**BE** | Uzin Utz België nv | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Telefoon +32 (09) 222 58 48 | Fax +32 (09) 222 38 80 | E-Mail be@uzin-utz.com | Internet www.uzin.be
**DE** | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

# UZIN PE 260

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet drukvast, draagkrachtig, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen (vuil, olie, vet) zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Cement en calciumsulfaatgebonden ondervloeren goed schuren en stofvrij maken. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende normen en technische voorschriften en opper bezwaren/neem de nodige maatregelen bij gebreken.

Hechtingsverminderende bestanddelen of niet-stabiele lagen, bijv. afweekmiddelen, losse lijm-, egalisatie-, vloerbedekkings-, of verfresten verwijderen d.m.v. borstelen, schuren, frezen of kogelstralen. Losse delen en stof grondig stofzuigen. Afhankelijk van het type ondergrond en van de conditie van de ondergrond, een geschikte voorstrijk uit het UZIN productassortiment gebruiken. De aangebrachte voorstrijk goed laten drogen.

Productbladen van alle gebruikte producten in acht nemen.

## VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur brengen, goed schudden.
2. Voorstrijken met de UZIN-Nylonpluche rol 25 cm/14 mm (art. 9394) gelijkmatig en dekkend op de ondergrond aanbrengen. Plasvorming vermijden.
3. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

| Ondergrond | Verbruik | Droogtijd |
|---|---|---|
| Goedhechtende, watervaste lijmresten | 100 - 150 g/m² (puur) | ca. 1 uur* |
| Niet afgezande gietasfaltvloeren, dichte ondergronden | | |
| Spaanplaten en houten ondergronden | | |
| Magnesiet en houtgraniet | | |
| Ondergrond met stoffig of ruwer oppervlak | 50 - 75 g/m² (1:2 tot 1:1) | ca. 1 uur* |
| Absorberende ondergronden zoals o. a. cementdekvloer | ca. 40 g/m² (tot 1:3) | ca. 30 min* |

* Bij 20 °C en relatieve vochtigheid van 65 %

## BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:

- In oorspronkelijke verpakking op een droge plaats opslaan. Minimum 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig sluiten en de inhoud zo vlug mogelijk verwerken.
- Optimale verwerkingscondities: 15 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid onder 65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Bij het aanbrengen van meerdere egalisatielagen over elkaar, de onderste laag volledig laten drogen. Vervolgens voorstrijken met bijv. UZIN PE 260 (1 : 3 verdund). Na voldoende droging, de volgende egalisatielaag aanbrengen.
- Indien er dikker dan 10 mm geëgaliseerd moet worden, is ingezande epoxy voorstrijk, zoals UZIN PE 460 of UZIN PE 480 noodzakelijk.
- Niet geschikt als voorstrijk onder parketlijmen.
- Niet gebruiken op wateroplosbare lijmresten (zoals sulfetloog) of fxeerlijmen en bitumenlijmresten. Hiervoor geschikte producten uit het UZIN assortiment gebruiken.
- Wat de werkzaamheden in zake ondergrond-voorbereiding en verwerking betreft, respecteer de productinformatiebladen van de gebruikte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerfabrikant, de professionele normen en regels die van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.

## KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- Oplosmiddelvrij
- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

## SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

## VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door deskundige professionele gebruikers. Het mag niet aan consumenten worden verkocht. Deze gegevens zijn gebaseerd op onze ervaringen en zorgvuldig onderzoek. De verscheidenheid aan gebruikte materialen, evenals de uiteenlopende omstandigheden op de bouwplaats en tijdens de verwerking, kunnen wij echter niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt daarom af van uw vakkundige beoordeling van de situatie op de bouwplaats en van het gebruik van het product. Bij twijfel dient u zelf tests uit te voeren of technisch advies over de toepassing in te winnen. De installatierichtlijnen van de vloerbedekkingsfabrikanten dienen in acht te worden genomen. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid, de actuele versie is altijd te vinden op www.uzin.be | 10.2026